

فصل چهارم  
فرآیندهای کنورژور اکسیژنی  
قلیایی در روش از بالا

Top Blown Basic Oxygen Converter  
Processes

- فرآیند فولادسازی کنورتور اکسیژنی قلیایی دمش از بالا که معمولاً فرآیند LD نامیده می‌شود

- عبارت LD به لینز و دوناویتز از شهرهای استرالیا اشاره دارد ( Lins and Donawitz)

- معایب کنورتور بسمر


- معایب کوره اجاق باز

- عنوان فرآیند BOF (کوره اکسیژنی قلیایی) و یا BOP (فرآیند اکسیژنی قلیایی)

Basic Oxygen Furnace (BOF)

Basic Oxygen Process (BOP)

# شمتیک کنورتور LD



- یک مخزن گلابی شکل
- یک لانس اکسیژن در راستای مرکز آن
- پوسته فولادی با دیرگدازهای قلیایی
- اکسیژن (خلوص ۹۹/۹٪) از طریق یک لانس آبگرد (آب خنک) مجهز به نازل مسی دمیده می شود.
- ظرفیت یک کنورتور LD مدرن حدود ۱۰۰ تا ۴۰۰ تن است
- نسبت قطر آن به عمق حمام ۳/۶-۳/۰
- ناحیه سطحی واحد حمام مذاب  $۰/۱۶m^2 - ۰/۱۳$  در ازای تن فولاد است.




- مواد بار: چدن مذاب، قراضه فولادی، آهک، فلورسپار و غیره
- نسبت چدن مذاب کوره: حدود ۷۰-۱۰۰٪
- مقدار سیلیسیوم باید در چدن مذاب پایین باشد در غیر اینصورت به ناچار مقدار آهک بیشتری برای خنثی سازی سیلیسیوم نیاز است.
- بخش زیادی از آهک قبل از شروع دمش اضافه می گردد.
- فلورسپار برای تسریع تجزیه آهک و اطمینان از سیالیت مورد نیاز سرباره استفاده می شود.
- قراضه فولادی برای سرد کردن حمام به کار می رود.
- برای انجام سریع ذوب و جلوگیری از انحراف جت اکسیژن، تکه های قراضه فولادی بارگیری شده به مخزن باید در اندازه های مناسب باشند.
- خاکه آهن آسیاب شده نیز می تواند برای سرد کردن حرارت اضافی حمام در مقدار محدود استفاده شود.


- فسفرزدایی قبل از کربن زدایی کامل می گردد.
- در ادامه آهک اضافی و فلورسپار بارگیری می شود
- برای افزایش کربن موجود به حد مطلوب، مقدار مورد نیازی از ماده کربن ده به حمام فولاد کم کربن اضافه می گردد.
- برای تولید فولاد کم آلیاژی، عناصر آلیاژی معمولاً به پاتیل و حین تخلیه فولاد اضافه می گردند.
- گوگردزدایی عموماً توسط معرف های پایه کاربید کلسیم و پایه منیزیم انجام می شود. از طریق تزریق همزمان هر دو نوع این معرف ها حتی نتایج بهتری بدست می آید.
- اجزای تشکیل دهنده معمول بر پایه کاربید کلسیم: کاربید، سنگ آهک، آهک و کربن
- معرف های پایه منیزیم: منیزیم، کاربید و کربن

- فلز نیازمند اکسیژن زدایی است
- موادی از جمله فرومگنز، فروسیلیس و آلومینیوم در حین تخلیه فولاد به پاتیل اضافه می‌شوند.
- عناصر آلیاژی مورد نیاز نیز در پاتیل به حمام اضافه می‌گردند.
- از آنجایی که اکسیژن با خلوص بالا تزریق می‌شود، مقدار نیتروژن نهایی در فولاد LD در حدود  $0.003\% - 0.005\%$  است.


## مراحل فولادسازی:



(ج) دمش اصلی




(ب) بارگیری چدن مذاب




(الف) بارگیری قراضه



(ه) سرباره گیری




(و) تخلیه



(د) نمونه گیری

# جت اکسیژن

- دمش اکسیژن با فشار  $8-10 \text{ atm}$  از طریق یک نازل
- جت اکسیژن فراصوت است و سرعتی بین  $1/5$  تا  $2/2$  برابر سرعت صوت دارد.
- جت فراصوت با یک هسته فراصوتی که در آن سرعت جت بیشتر از سرعت صوت است معرفی می شود.
- با خروج جت از نازل، توسط اتمسفر کنورتور به عقب رانده می شود بطوریکه پهنای هسته فراصوت در راستای شعاعی کاهش یافته و سرعت محوری آن نیز به تدریج افت می کند تا در فاصله دور از نازل سرعت جت کاملاً فروصوت می شود.
- پارامترهای اصلی مؤثر بر طول هسته فراصوت: سرعت دمش، نسبت چگالیهای گاز جت و محیط اطراف






## عملکرد دیرگدازها

- پوشش کنورتورهای اکسیژنی: لایه داخلی از منیزیم یا آجر دولومیتی پخته شده (فاصله‌های بین آجرها و پوسته با دولومیت فشرده شده) - لایه دوم میانی مشابه قبلی - لایه کاری بیرونی از آجر کربن-منیزیا
- شرایط مؤثر بر عملکرد دیرگداز و عمر پوشش:
  - اتم‌سفر کوره - ترکیب سرباره - تنش‌های مکانیکی - شوک حرارتی - تأثیر دمای بالا
  - هندسه مخزن‌ها - مسیر عملیاتی یا روش دمش - کیفیت چدن مذاب - کیفیت دیرگدازها

## فناوری ترشح سرباره

- مقداری از سرباره بعد از تخلیه در مخزن نگهداشته می شود.
- سرباره‌ای حاوی مقدار  $FeO$  کم و  $MgO$  بالا مطلوب می باشد.
- از طریق افزودن آهک دولومیتی بعد از تخلیه
- ترشح سرباره با تزریق نیتروژن در یک نرخ جریان و ارتفاع مشخص نازل انجام می - گردد.
- می تواند عمر پوشش کوره را تا تعداد ۸۰۰۰ حرارت دهی افزایش دهد.



# آهک برای فولادسازی LD

- سرباره قلیایی برای گوگردزدایی و فسفرزدایی
- معیارهای کیفیت آهک:

ترکیب شیمیایی

توزیع اندازه

واکنش پذیری


افت اشتعال (احتراق)







مقدار رطوبت

## «بازده» و «هزینه»

- تشکیل سرباره در اوایل مرحله دمش نیازمند تجزیه یکنواخت و سریع آهک است.
- واکنش تجزیه حرارتی  $\text{CaCO}_3$ ، گرماگیر است و روی موازنه حرارت کنورتور اثر می‌گذارد
- رطوبت موجود در آهک به سبب اتلاف درجه حرارت روی موازنه حرارتی کنورتور اثر می‌گذارد.


# واکنش‌ها در کنورتور LD





رفتار منگنز: کاهش - افزایش - کاهش




(MnO) تشکیل شده سریعاً با (SiO<sub>2</sub>) ترکیب شده و (2MnO.SiO<sub>2</sub>) شکل می‌گیرد  
بازیسته سرباره به سبب تجزیه آهک افزایش می‌یابد، (MnO) به تدریج آزاد شده و  
احیا می‌شود:




با کاهش شدت واکنش اکسیژن-کربن در انتهای مرحله دمش، منگنز حمام دوباره  
اکسید می‌شود.

سرباره اکسید کننده برای گوگردزدایی مناسب نیست.

مقداری از حذف گوگرد در کنورتور LD به سبب ویژگی قلیایی شدید سرباره و دمای بالا حمام ( $1680-1700^{\circ}\text{C}$ ) رخ دهد.




## مکانیزم تصفیه




- با افزایش سرعت جت و یا فاصله نقطه نازل از سطح برخورد جت، یک دهانه مجزا شکل گرفته و مذاب پیرامون دهانه بطور قابل ملاحظه‌ای پاشیده می‌شود.
- قطرات فلز پخش شده با سرباره واکنش داده و طی آن حباب‌های گازی در محل تولید می‌گردد.
- این حباب‌ها زمان محدودی برای فرار از لایه و سرباره دارند.
- با تولید پیوسته آنها، تعداد زیادی از حباب‌ها در هر نقطه از سرباره به دام می‌افتد که منجر به تشکیل سرباره پفکی (Foam) می‌گردد.






- با تشکیل پفکی و افزایش سطح حمام، لانس بعد از حدود تکمیل ۲۵٪ از دمش در سرباره فرو می‌رود.
- سپس جت به عنوان یک پمپ عمل کرده و به تولید سرباره پفکی‌تر کمک می‌کند. ارتفاع سرباره بعد از تکمیل ۶۰-۵۰٪ از دمش به مقدار ماکزیمم می‌رسد.
- نرخ کربن‌زدایی نیز در این مرحله حداکثر خواهد شد.



- تشکیل یک امولسیون سرباره، فلز و گاز
- میلیون‌ها ذره فلزی حاوی کربن با اکسیدها
- آغاز تشکیل امولسیون در سرباره به محض شروع واکنش‌های تصفیه
- مقدار کربن در تک تک قطرات فلز همیشه از کربن حمام فلز کمتر است.

- سیلیسیوم قطره فلز در ابتدا اکسید می‌شود.
- سپس حذف کربن آنها آغاز می‌شود
- دمای سرباره مذاب بعد از ۳-۴ دقیقه از دمش اکسیژن می‌تواند به  $1560^{\circ}\text{C}$  یا بیشتر برسد.
- دمای حمام مذاب ممکن است در این مرحله حدود  $1260-1300^{\circ}\text{C}$  باشد.
- همچنان که حجم و سیالیت سرباره مذاب افزایش می‌یابد، حجم قطرات مذاب نیز بیشتر شده و در نهایت، زمانیکه نرخ تأمین اکسیژن دقیقاً با نرخ حذف کربن از قطرات حاوی آهن در سرباره برابر می‌شود یک تعادل حاصل می‌گردد.
- با کاهش حجم CO تولید شده، امولسیون خود به خود متلاشی می‌گردد.

# فرآیند تلاطم حمام (BAP) – دمش ترکیبی




- وجود ناهمگنی دما و ترکیب درون حمام بویژه در حضور حجم زیادی از قراضه جامد
- در پایان مرحله اولیه دمش، اختلاط سرباره خیلی اکسیدی با دمای بالا و فلز پرکربن می‌تواند سبب ماسیدن و اتلاف عملکرد فلزی باشد.
- اختلاط نامناسب حمام منجر به بالا رفتن مقدار اکسیژن فاز فلزی در مقدار مشخص کربن معلوم در فولادسازی دمش از بالا می‌شود.
- دمش ترکیبی: گاز اضافی از طریق دمنده‌هایی در کف کنورتور وارد می‌شود.
- تزریق یک گاز همزن نسبتاً خنثی از طریق دمنده در حین فرآیند مرسوم دمش از بالای اکسیژن

## اهداف:

- اختلاط بهتر سرباره و فلز مذاب در همه مراحل دمش،
- مسیر روان تر و قابل پیش بینی تر حذف کربن در حین مرحله اصلی کربن زدایی با اتلاف گاز کمتر.
- اختلاط بهتر سرباره و فلز در پایان دمش، در نتیجه کاهش اتلاف اکسید آهن سرباره در مقادیر بالای کربن و بنابراین افزایش مقدار محصول آهن.
- تصفیه روان تر و پایدارتر محدوده گسترده ای از مقدار سیلیسیوم در چدن مذاب.


# فرآیند کالدو (KALDO)



- یک کنورتور گردان برای تولید فولاد با کیفیت از چدن مذاب فسفر بالا
- فرآیند توسط پروفیسور بو-کالینگ توسعه یافت و با عنوان فرآیند کالدو شناخته می-شود.
- بخش زیادی از حرارت اضافی تولید شده در فرآیند برای احیاء مستقیم آهن از خاکه مصرف می‌شود.
- بیشتر خاکه و آهک قبل از بارگیری چدن مذاب اضافه می‌گردند.
- افزودن بیشتر، بعد از هر بار خارج کردن سرباره فسفر بالا انجام می‌شود.

# فرآیند روتور

- یک فرآیند فولادسازی با کوره اکسیژنی قلیایی
- این فرآیند کاربرد خیلی محدودی برای پردازش آهن خام فسفر بالا دارد.
- یک مخزن استوانه‌ای است که حول محور افقی خود با سرعت  $4/0 - 0/1$  rpm می‌چرخد.
- برای بارگیری و تخلیه از طریق درهای ورودی تعبیه شده در هر دو انتها، مخزن قابلیت چرخش دارد.
- اکسیژن از طریق لانس معروف به لانس اصلی به داخل حمام دمیده می‌شود.
- لانس ثانویه در بالای حمام قرار گرفته است. اکسیژن خالص یا مخلوط اکسیژن+هوا تهیه می‌شود تا به واسطه آن منوکسید کربن خروجی از حمام به دی‌اکسید کربن بسوزد.



- حرارت تولید شده به طریق انعکاسی منتقل می‌شود و زمانیکه در اثر چرخش مخزن، حمام مذاب در تماس با قسمتی از پوشش دیرگداز گرم شده قرار می‌گیرد حرارت از طریق رسانایی منتقل می‌شود.
- در حین تصفیه یک سرباره اکسیدکننده قلیایی شکل می‌گیرد.
- اولین سرباره حاوی فسفر بالا وقتی که مقدار فسفر در حمام به  $0/1-0/12\%$  کاهش یابد خارج می‌شود.
- سپس سرباره جدید ساخته شده و تصفیه را ادامه می‌دهد.