


روشهای تولید نانوساختارهای صفر بعدی

50 nm

A white horizontal scale bar is located below the text '50 nm'.

- نانوذرات (nanoparticles)

- دو نگرش:

۱. بالا به پایین (Top-Down)

۲. پایین به بالا (Bottom-Up)

• دو دسته:

۱. جوانه زنی همگن در فاز مایع یا بخار

۲. جوانه زنی غیرهمگن روی زیرلایه (substrate)

• دو جنبه بررسی تولید صفر بعدی ها:

۱. جنبه ترمودینامیکی

• فوق اشباع از گونه های رشد

• جوانه زنی از فوق اشباع

• رشد

۱. جنبه سینتیکی

• محدود کردن مقدار آغازگر (پیش ماده)

• انجام رشد در یک محدوده مشخص


نانوذرات:

- اندازه یکسان (monosize)
- شکل و مورفولوژی یکسان
- ترکیب شیمیایی و ساختار کریستالی یکسان
- متفرق شدن (monodisperse) بدون آگلومراسیون

سنتز نانوذرات با جوانه زنی همگن

- هیچ عامل خارجی وجود ندارد و فاز جامد در فاز مذاب یا بخار شکل می گیرد.
- نیاز به فوق اشباع از گونه های رشد وجود دارد. فوق اشباع انرژی آزاد بالایی دارد و پایدار ترمودینامیکی نیست.
- برای ایجاد فوق اشباع:
 ۱. یک محلول تعادلی ایجاد کرده و سپس کاهش دما منجر به تشکیل فوق اشباع می شود.
 ۲. فوق اشباعی که بصورت درجا از واکنش شیمیایی ایجاد می شود.

$$\Delta G = \Delta\mu_v + \Delta\mu_s = \frac{4}{3}\pi r^3 \Delta G_v + 4\pi r^2 \gamma$$




از لحاظ ترمودینامیکی:

• انرژی حجمی (منفی) و انرژی سطحی (مثبت)

$$r^* = -2 \frac{\gamma}{\Delta G_v}$$

$$\Delta G^* = \frac{16\pi\gamma}{(3\Delta G_v)^2}$$




$$P = \exp\left(-\frac{\Delta G^*}{kT}\right)$$

$$\Gamma = \frac{kT}{3\pi\lambda^3\eta}$$

$$R_N = nP\Gamma = \left\{ \frac{C_o kT}{3\pi\lambda^3\eta} \right\} \exp\left(-\frac{\Delta G^*}{kT}\right)$$

سینتیک جوانه زنی همگن

- احتمال وجود یک نوسان یا سد انرژی
- تعداد گونه های رشد در واحد حجم
- فرکانس موفق پرش گونه های رشد
- سرعت جوانه زنی همگن:



• اصول و مبانی رشد:

مراحل:

مرحله اول: تولید گونه های رشد

مرحله دوم: نفوذ گونه های رشد از حجم به سطح رشد

مرحله سوم: جذب گونه های رشد روی سطح رشد

مرحله چهارم: رشد سطحی از طریق اضافه شدن گونه های رشد به سطح جامد

سنتز نانوذرات فلزی

- آغازگر فلزی و عامل احیا کننده
- ماده پلیمری بعنوان عامل پایدار کننده

Precursors

Metal anode

Palladium chloride

Hydrogen hexachloroplatinate IV

Potassium tetrachloroplatinate II

Silver nitrate

Silver tetraoxylchlorate

Chloroauric acid

Rhodium chloride

Formula

Pd, Ni, Co

PdCl_2

H_2PtCl_6

K_2PtCl_4

AgNO_3

AgClO_4

HAuCl_4

RhCl_3

Reduction Reagents

Hydrogen

Sodium citrate

Hydroxylamine hydrochloride

Citric acid

Carbon monoxide

Phosphorus in ether

Methanol

Hydrogen peroxide

H_2

$\text{Na}_3\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7$

$\text{NH}_4\text{OH} + \text{HCl}$

$\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_7$

CO

P

CH_3OH

H_2O_2

Polymer stabilizers

Poly(vinylpyrrolidone), PVP




Polyvinylalcohol, PVA

Polyethyleneimine

Sodium polyphosphate

Sodium polyacrylate

Tetraalkylammonium halogenides



اثر عامل احیا کننده

- اندازه ذرات
- توزیع ذرات
- مورفولوژی ذرات

اثر پایدار کننده پلیمری

- محلهای رشد را اشغال می کند
- ایجاد مانع دیفوزیونی

سنتز نانوذرات نیمه هادی

۱. سنتز نانوذرات نیمه هادی غیراکسیدی:


- آغازگر: آلی-فلزی
- حلال: غیرآلی
- در دماهای معمولاً بالا و محیط بدون هوا
- مواد پلیمری
- مثال: سنتز InP : InCl_3 و $\text{P}(\text{Si}(\text{CH}_3)_3)_3$ در حلال TOP

۲. سنتز نانوذرات نیمه هادی اکسیدی:

• روش سل-ژل (Sol-Gel)

معلق کلوئیدی از ذرات که در یک محیط آلی یا آبی پراکنده شده اند.

کاربرد: پودرها، الیاف، لایه نازک و ...



• فرق سل با محلول؟؟

مزایای سل-ژل:

- در دمای پایین
- همگنی در ساختار
- زیرلایه شکلهای پیچیده تولید لایه با ضخامت یکسان

اصول فرآیند سل-ژل:

• هیدولیز (Hydrolysis) و چگالش (Codensation)

• انواع آغازگر: الکوکسید فلزی $M(OR)_n$ ، نمک معدنی، نمک آلی

• انواع حلال: آبی، آلی

Hydrolysis:



Condensation:



- محصول: MOM و MOH
- آمورف یا کریستالی

- **مشکل:** کنترل واکنش هیدرولیز و چگالش بخصوص در تولید اکسید چند جزئی
- **راه حل:** اصلاح آغازگر با لیگاندهای آلی مختلف، سل-ژل چند مرحله ای و ...

- **پارامترهای مؤثر در سل-ژل:**
- نوع آغازگر، نوع حلال، دما، زمان پیرسازی، غلظتها و ...

- **پایدارسازی**

۲. روش واکنش فاز بخار Vapor Phase Reaction

- روش شیمیایی - جوانه زنی همگن - جوانه زنی در فاز بخار
- بالا بودن دما (به دلیل جوانه زنی همگن)
- تحت خلا بودن سیستم
- ذرات روی یک زیرلایه جمع می شوند


۳. هیدرولیز اجباری Force Hydrolysis

واکنش هیدرولیز خیلی سریع و در کوتاهترین زمان انجام می شود

۴. روش آزادسازی یونها بصورت کنترل شده

تحت شرایط کنترل شده، یونها (کاتیون و آنیون) آزاد می شود

جوانه زنی غیر همگن



$$\Delta G = a_3 r^3 \Delta \mu_v + a_1 r^2 \gamma_{vf} + a_2 r^2 \gamma_{fs} - a_2 r^2 \gamma_{sv}$$

$$a_1 = 2\pi(1 - \cos \theta)$$

$$a_2 = \pi \sin^2 \theta$$

$$a_3 = 3\pi(2 - 3 \cos \theta + \cos^2 \theta)$$

$$\gamma_{sv} = \gamma_{fs} + \gamma_{vf} \cos \theta$$

$$r^* = \frac{-2(a_1 \gamma_{vf} + a_2 \gamma_{fs} - a_2 \gamma_{sv})}{3a_3 \Delta G_v} \quad \Delta G^* = \frac{4(a_1 \gamma_{vf} + a_2 \gamma_{fs} - a_2 \gamma_{sv})^3}{27a_3^2 \Delta G_v}$$

$$r^* = \frac{2\pi\gamma_{vf} \left[\sin^2 \theta \cdot \cos \theta + 2 \cos \theta - 2 \right]}{\Delta G_v \left[2 - 3 \cos \theta + \cos^3 \theta \right]}$$

$$\Delta G^* = \left\{ \frac{16\pi\gamma_{vf}}{3(\Delta G_v)^2} \right\} \left\{ \frac{2 - 3 \cos \theta + \cos^3 \theta}{4} \right\}$$

$$\Delta G_{het}^* = \Delta G_{hom}^* \quad \bullet \text{ اگر } \theta = 180 \text{ آنگاه}$$

$$\Delta G_{het}^* < \Delta G_{hom}^* \quad \bullet \text{ اگر } \theta < 180 \text{ آنگاه}$$

$$\Delta G_{het}^* = 0 \quad \bullet \text{ اگر } \theta = 0 \text{ آنگاه}$$

$$\gamma_{SV} < \gamma_{FS} + \gamma_{VF} \quad \theta \neq 0 \quad \bullet \text{ برای تشکیل نانوذره:}$$

سنتز نانوذرات از طریق محدودیت سینتیکی

راه حل ها:


- از دسترس خارج کردن مقدار واکنشگر
- محدود کردن فضای رشد

روشها:


- ایجاد قطرات مایع در فاز گاز (روش ائروسول - روش پیرولیز پاششی)
- قطرات مایع در فاز مایع (روش میکروامولسیون)
- سنتز به کمک چارچوب
- سنتز خود محدودی

• **روش ائروسول (Aerosol)**


ساختار یک سورفاکتانت معمولی



میسل معکوس





میسل نرمال



روش میکروامولسیون (سنتز درون مایسل)

- مایسل (Micelle): تراکم مولکولهای سورفاکتانت انتشار یافته در یک مایع کلوئیدی است که این سورفاکتانتهای یونی یک جاذبه الکترواستاتیک به یونهای دارند که آنها را در محلول احاطه کرده اند.
- مایسل: گروهی از مواد فعال سطحی مترکم هستند که در یک کلوئید مایع پراکنده اند.
- سورفاکتانتها: مولکولهای آلی و دارای ویژگی دوگانه آبدوستی و آبگریزی می باشند.



مایسل تک لایه




مایسل کروی



مایسل میله ای شکل



مایسل بیضی



فاز معکوس



فاز نرمال

برش مقطعی از چند شکل
محتمل مایسل‌ها


- مایسلها فقط هنگامی که غلظت سورفکتانت بیشتر از غلظت بحرانی تشکیل مایسل و دمای سیستم بیشتر از دمای بحرانی مایسل شود تشکیل میشوند.

تولید به کمک مایسل:

- واکنشها تنها بین مواد درون مایسل صورت میگیرد و رشد ذرات زمانی متوقف می شود که واکنشگر کامل مصرف شود.
- فضای مایسل محدود است === محدودیت فضایی
- به غلظتی که در آن این مایسل ها شروع به تشکیل شدن می کنند غلظت بحرانی تشکیل ماسیل (CMC = Critical Micellization Concentrations) گویند

روش خود پایان ده (self-terminating)

- از مواد و ترکیبات آلی استفاده می شود که در سطح مواد در حال رشد چسبیده و محل‌های رشد را پر کرده و جلوی رشد را میگیرند که به آن رشد Growth termination گویند.



• روش استفاده از چارچوب (Template)

• چارچوب: غشا (membrane) یا ماسک

• محدودیت رشد وجود دارد

• انواع چارچوب:

• (Anode Aluminum Oxide) AAO

• (Poly Carbonate Membrane) PC

